

ESPECIFICACIONES TECNICAS

84571100 DRILL IGNIFUGA 300 TWILL

SEGUPROT S.A.C.

Protect® 300 Twill

**CAROLINA
PROTECT®**



IGNÍFUGA®

Características	Método		Unidad	Especificación
Composición	ASTM D-629		%	100% algodón
Tipo de ligamento	Visual			Sarga 3 x 1 "S"
Ancho	ASTM D-3774		cm	170 +/- 2
Masa / área	ASTM D-3776		g / m ²	315 +/- 5%
Densidad de tejido	ASTM D-3775	urdimbre	hilos / cm	118 +/- 3
		trama	hilos / cm	44 +/- 2
Resistencia a la tracción	ASTM D-5034	urdimbre	Newton	min. 570
		trama	Newton	min. 295
Resistencia al rasgado	ASTM D-1424	urdimbre	Newton	min. 30
		trama	Newton	min. 28
Cambio dimensional	AATCC-135	urdimbre	%	+/- 3%
		trama	%	+/- 3%
Solidez del color al lavado	AATCC-61	cambio	grados de escala de grises	min. 4
		transferencia	grados de escala de grises	min. 4
Solidez del color al sudor	AATCC-15	ácido	grados de escala de grises	min. 4
		alcalino	grados de escala de grises	min. 4
Solidez del color al frote	AATCC-8	seco	grados de escala de grises	min. 3 - 4
		húmedo	grados de escala de grises	min. 3
Resistencia a la flama después de 100 lavados	ASTM D-6413		pulgadas	4
Permanencia de la flama			segundos	2
Resistencia al calor	NFPA-1975 Sec. 8.2			No se funde, no gotea y no se separa. Sin combustión
Arco eléctrico (ATPV)	ASTM F-1959		cal/cm ²	13.4


 Angélica Kobasigawa
 Control de Calidad
 Casimires Nabila S.A.C.